

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=254

17 October 2022 10:48

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-78-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.8919	.18917	.47159	.47467	.00509	.19151	.02666
N=2	7.6138	.19107	.47780	.47391	.00515	.19529	.02692
N=3	7.5704	.19783	.49048	.48400	.00514	.19709	.02671
N=4	7.4994	.18840	.46897	.47664	.00505	.19015	.02665
Ave.	7.6439	.19162	.47721	.47731	.00511	.19351	.02673

	Cr	Ti
N=1	.01640	.01759
N=2	.01636	.01798
N=3	.01617	.01768
N=4	.01638	.01825
Ave.	.01633	.01787