

SMC  
Cont.  
Group:

AN=20 TAN=1051

14 September 2022 08:21

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-56-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.1737	.00789	.32599	.36593	.00495	.16661	.02883
N=2	8.1737	.00790	.32554	.36478	.00502	.16530	.02905
N=3	8.1852	.00785	.32102	.36607	.00502	.15735	.02890
N=4	8.1553	.00742	.30401	.36058	.00495	.15059	.02874
Ave.	8.1720	.00776	.31914	.36434	.00499	.15996R	.02888

	Cr	Ti
N=1	.00126	.01207
N=2	.00114	.01264
N=3	.00122	.01332
N=4	.00117	.01251
Ave.	.00120R	.01264