

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=134

13 June 2022 12:56

6000

Common Group:

Sample No
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3571	.00236	.42260	.48813	.00471	.12506	.04102
N=2	7.1221	.00182	.37920	.45879	.00457	.11044	.03987
N=3	7.0382	.00187	.42989	.49464	.00474	.12421	.04062
N=4	6.5557	.00139	.38242	.46631	.00464	.11156	.04003
Ave.	7.0183R	.00186R	.40352R	.47697	.00467	.11782R	.04039

	Cr	Ti
N=1	.00028	.00815
N=2	.00019	.00969
N=3	.00009	.00777
N=4	.00024	.00978
Ave.	.00020R	.00885R