

SMC
Cont.
Group:

AN=22 TAN=192

11 November 2022 09:28

6000

Common Group:

Sample No
[6061-97-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.5391	.28650	.70010	.98925	.00559	.18576	.02764
N=2	6.5129	.28634	.70037	1.0016	.00558	.18393	.02781
N=3	6.6073	.27630	.67565	.98079	.00557	.17618	.02719
N=4	6.5161	.28073	.68771	.99140	.00561	.17870	.02728
Ave.	6.5438	.28247	.69096	.99076	.00559	.18114	.02748

	Cr	Ti
N=1	.08762	.01575
N=2	.08676	.01426
N=3	.08679	.01412
N=4	.08602	.01397
Ave.	.08680	.01452R