

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=6

17 November 2022 09:59

6000

Common Group:

Sample No
[63-100-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9789	.00718	.33357	.38049	.00552	.15171	.02469
N=2	6.9715	.00718	.32390	.36573	.00548	.14869	.02419
N=3	6.8054	.00736	.34430	.38327	.00556	.16134	.02435
N=4	6.8164	.00728	.33641	.37875	.00554	.15797	.02445
Ave.	6.8930	.00725	.33455	.37706	.00552	.15493	.02442

	Cr	Ti
N=1	.00152	.00886
N=2	.00145	.01013
N=3	.00125	.00831
N=4	.00152	.01020
Ave.	.00144R	.00938R