

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=175

11 November 2022 08:22

6000

Common Group:

Sample No
[6061-97-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2481	.17313	.44095	.63285	.00531	.16421	.02637
N=2	7.1448	.17570	.44805	.63889	.00535	.16662	.02643
N=3	7.0579	.17332	.44034	.63495	.00533	.16384	.02610
N=4	6.9975	.17540	.44472	.63720	.00535	.16546	.02636
Ave.	7.1121	.17439	.44352	.63597	.00533	.16503	.02631

	Cr	Ti
N=1	.08982	.01746
N=2	.08944	.01718
N=3	.08961	.01718
N=4	.08923	.01723
Ave.	.08953	.01726