

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=218

23 June 2022 11:15

6000

Common Group:

Sample No
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2203	.32511	.66817	1.0854	.00469	.17687	.01822
N=2	6.2887	.35066	.72999	1.1580	.00481	.19540	.01904
N=3	7.2162	.33895	.70179	1.1283	.00472	.18153	.01870
N=4	7.1288	.35689	.73665	1.1434	.00478	.19688	.01892
Ave.	6.9635R	.34290	.70915	1.1288	.00475	.18767R	.01872

	Cr	Ti
N=1	.16570	.01078
N=2	.16573	.01080
N=3	.16296	.00977
N=4	.16363	.01081
Ave.	.16450	.01054