

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=54

02 November 2022 09:16

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-89-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2584	.18888	.47041	.66350	.00540	.16491	.01828
N=2	7.4152	.18432	.46056	.66046	.00540	.15952	.01809
N=3	7.3188	.18635	.46543	.66138	.00539	.16249	.01760
N=4	7.3365	.18751	.46592	.66192	.00543	.16354	.01786
Ave.	7.3322	.18676	.46558	.66181	.00541	.16261	.01796

	Cr	Ti
N=1	.12225	.01813
N=2	.12233	.01825
N=3	.12194	.01788
N=4	.12181	.01773
Ave.	.12208	.01800