

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=158

09 November 2022 09:24

6000

Common Group:

Sample No
[6061-95-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2085	.27107	.66938	.95750	.00551	.18004	.02485
N=2	6.9780	.27141	.66761	.95227	.00551	.17922	.02410
N=3	7.1269	.27361	.67142	.95144	.00555	.18146	.02470
N=4	6.9899	.26793	.66533	.95629	.00553	.17763	.02429
Ave.	7.0758	.27101	.66844	.95437	.00553	.17959	.02449

	Cr	Ti
N=1	.10115	.01667
N=2	.10122	.01631
N=3	.10169	.01728
N=4	.10062	.01607
Ave.	.10117	.01658