

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=90

12 October 2022 08:16

6000

Common Group:

Sample No
[6N01-76-1

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 7.7021 | .17926 | .44476 | .40098 | .00501 | .17203 | .03371 |
| N=2 | 7.9702 | .17443 | .43430 | .39480 | .00494 | .16852 | .03298 |
| N=3 | 7.8371 | .17647 | .43814 | .40006 | .00495 | .17001 | .03365 |
| N=4 | 7.8994 | .18331 | .45930 | .41147 | .00499 | .18268 | .03382 |
| Ave. | 7.8522 | .17837 | .44413 | .40183 | .00497 | .17331 | .03354 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|---------|
| N=1 | .01792 | .02030 |
| N=2 | .01787 | .02211 |
| N=3 | .01804 | .02296 |
| N=4 | .01755 | .01901 |
| Ave. | .01784 | .02109R |