

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=1122

16 September 2022 09:18

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-57-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.4044	.01856	.39435	.46082	.00543	.14868	.03435
N=2	8.3990	.01770	.38758	.45752	.00540	.14423	.03442
N=3	8.4077	.01807	.39096	.45731	.00539	.14866	.03431
N=4	8.3397	.01793	.39341	.46375	.00539	.14936	.03443
Ave.	8.3877	.01806	.39157	.45985	.00540	.14773	.03438

	Cr	Ti
N=1	.01146	.01077
N=2	.01149	.01072
N=3	.01133	.01048
N=4	.01146	.01058
Ave.	.01143	.01064