

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=949

25 August 2022 08:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-52-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.7738	.00463	.33639	.38167	.00471	.17362	.02772
N=2	6.9063	.00426	.32130	.37172	.00464	.16663	.02711
N=3	7.2272	.00373	.32122	.37258	.00467	.16390	.02691
N=4	7.1525	.00402	.32996	.37892	.00465	.17301	.02717
Ave.	7.0150	.00416R	.32722	.37622	.00467	.16929	.02723

	Cr	Ti
N=1	.00132	.01313
N=2	.00115	.01348
N=3	.00100	.01361
N=4	.00107	.01347
Ave.	.00113R	.01342