

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=56

22 November 2022 08:29

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-103-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4498	.00310	.30181	.33878	.00560	.15095	.02402
N=2	6.4133	.00287	.31111	.34367	.00561	.15461	.02401
N=3	6.8212	.00252	.30407	.33503	.00547	.14962	.02371
N=4	6.9883	.00189	.30356	.33374	.00540	.14682	.02345
Ave.	6.6682	.00260R	.30514	.33780	.00552	.15050	.02380

	Cr	Ti
N=1	.00050	.01004
N=2	.00045	.01025
N=3	.00027	.01038
N=4	.00019	.01086
Ave.	.00035R	.01038