

SMC  
Cont.  
Group:

AN=7 TAN=1135

17 September 2022 08:27

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-58-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.1747	.00889	.35560	.39700	.00539	.16380	.02783
N=2	7.9053	.00917	.35717	.40415	.00531	.15671	.02813
N=3	8.2399	.00841	.35396	.40325	.00530	.15940	.02774
N=4	7.8398	.00767	.30003	.37138	.00521	.13251	.02738
Ave.	8.0399	.00854R	.34169R	.39395	.00530	.15310R	.02777

	Cr	Ti
N=1	.00262	.01092
N=2	.00274	.01094
N=3	.00264	.01138
N=4	.00282	.01203
Ave.	.00270	.01132