

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=690

01 August 2022 08:45

6000

Common Group:

Sample No
[6063-35

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7135	.00075	.40540	.48325	.00453	.16966	.03613
N=2	7.3983	.00055	.39883	.48153	.00451	.16549	.03598
N=3	7.4921	.00099	.40704	.48620	.00453	.17227	.03639
N=4	7.4329	.00054	.39944	.48443	.00464	.16620	.03635
Ave.	7.5092	.00071R	.40268	.48385	.00455	.16841	.03621

	Cr	Ti
N=1	.00043	.01163
N=2	.00042	.01158
N=3	.00055	.01155
N=4	.00049	.01143
Ave.	.00047R	.01155