

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=698

02 August 2022 08:24

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-36

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5076	.00067	.32808	.36938	.00450	.15598	.02746
N=2	7.7766	.00035	.30981	.36215	.00441	.14280	.02694
N=3	7.5763	.00047	.32440	.36440	.00448	.15264	.02739
N=4	7.5687	.00024	.31468	.36495	.00446	.14467	.02695
Ave.	7.6073	.00043R	.31924	.36522	.00446	.14902	.02718

	Cr	Ti
N=1	.00001	.01294
N=2	.00000	.01292
N=3	.00000	.01289
N=4	.00000	.01259
Ave.	.00000R	.01283