

SMC  
Cont.  
Group:

AN=10 TAN=148

27 October 2022 08:52

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-86-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1525	.27580	.70011	.98515	.00622	.19336	.02353
N=2	7.0596	.27347	.69724	.97740	.00617	.19338	.02402
N=3	7.2458	.27249	.69542	.98097	.00612	.19285	.02378
N=4	7.1585	.26307	.67364	.96448	.00610	.18510	.02339
Ave.	7.1541	.27120	.69160	.97700	.00615	.19117	.02368

	Cr	Ti
N=1	.10855	.01583
N=2	.11021	.01673
N=3	.10954	.01613
N=4	.11046	.01644
Ave.	.10969	.01628