

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=1210

23 September 2022 08:19

6000

Common Group:

Sample No
[6063-63-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0879	.00765	.34061	.38877	.00547	.15687	.03005
N=2	7.5206	.00777	.34796	.38382	.00529	.16081	.02960
N=3	7.2104	.00797	.32689	.36942	.00538	.15471	.02967
N=4	7.4258	.00813	.32676	.37140	.00544	.14614	.02947
Ave.	7.3112	.00788	.33555	.37835	.00540	.15463	.02970

	Cr	Ti
N=1	.00174	.01128
N=2	.00164	.01437
N=3	.00162	.01347
N=4	.00163	.01259
Ave.	.00166	.01293R