

SMC  
Cont.  
Group:

AN=13 TAN=611

26 July 2022 08:54

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-32

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6385	.00346	.41689	.48061	.00449	.15883	.03906
N=2	7.6207	.00330	.38919	.46777	.00447	.14441	.03857
N=3	7.6616	.00326	.38997	.46955	.00447	.14819	.03880
N=4	7.5906	.00351	.40811	.47593	.00450	.15500	.03913
Ave.	7.6279	.00338	.40104	.47346	.00448	.15161	.03889

	Cr	Ti
N=1	.00082	.01100
N=2	.00095	.01208
N=3	.00091	.01212
N=4	.00103	.01228
Ave.	.00093R	.01187R