

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=334

20 October 2022 08:54

6000

Common Group:

Sample No  
[6N01A-81-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.1787	.20496	.51832	.50175	.00525	.19471	.02638
N=2	8.2340	.19323	.48606	.48264	.00522	.18247	.02580
N=3	7.6373	.20526	.51506	.49496	.00524	.19580	.02653
N=4	7.5513	.19552	.49147	.48159	.00516	.18524	.02611
Ave.	7.9003	.19974	.50273	.49023	.00522	.18955	.02621

	Cr	Ti
N=1	.01572	.01844
N=2	.01575	.01560
N=3	.01575	.01661
N=4	.01560	.01680
Ave.	.01571	.01686R