

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=583

23 July 2022 10:04

6000

Common Group:

Sample No
[6063-30

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6635	.00359	.42063	.47416	.00451	.16214	.03531
N=2	7.7127	.00369	.42223	.47331	.00452	.16451	.03533
N=3	7.6787	.00365	.42427	.47538	.00449	.16737	.03562
N=4	7.5519	.00366	.43368	.48654	.00450	.17175	.03573
Ave.	7.6517	.00365	.42520	.47735	.00450	.16644	.03550

	Cr	Ti
N=1	.00063	.01228
N=2	.00053	.01211
N=3	.00056	.01278
N=4	.00057	.01163
Ave.	.00057R	.01220