

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=1140

17 September 2022 09:25

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-58-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.0229	.00893	.40779	.46902	.00530	.16418	.03755
N=2	8.0050	.00848	.39111	.45548	.00528	.15391	.03683
N=3	7.8359	.00885	.40932	.47465	.00529	.16084	.03701
N=4	7.7420	.00863	.38942	.46678	.00528	.14710	.03678
Ave.	7.9015	.00872	.39941	.46648	.00529	.15650R	.03704

	Cr	Ti
N=1	.00273	.01046
N=2	.00267	.01241
N=3	.00276	.01199
N=4	.00271	.01092
Ave.	.00272	.01145R