

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=16

17 November 2022 11:04

6000

Common Group:

Sample No
[63-100-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0685	.00789	.40061	.46037	.00557	.16371	.03654
N=2	6.7787	.00750	.40635	.46923	.00558	.16593	.03712
N=3	7.2368	.00782	.40198	.45416	.00549	.16285	.03662
N=4	7.1128	.00750	.40710	.46033	.00548	.16566	.03658
Ave.	7.0492	.00768	.40401	.46102	.00553	.16454	.03671

	Cr	Ti
N=1	.00149	.01001
N=2	.00157	.00936
N=3	.00149	.01058
N=4	.00131	.01013
Ave.	.00147R	.01002R