

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=40

21 November 2022 09:39

6000

Common Group:

Sample No
[6063-102-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7586	.00582	.30613	.33439	.00575	.14650	.02524
N=2	6.0001	.00519	.29328	.33521	.00576	.12908	.02452
N=3	6.2467	.00591	.30047	.33643	.00568	.14276	.02476
N=4	6.0393	.00615	.29248	.34096	.00570	.13580	.02483
Ave.	6.0112	.00577R	.29809	.33675	.00572	.13854R	.02484

	Cr	Ti
N=1	.00209	.01079
N=2	.00171	.01066
N=3	.00199	.01074
N=4	.00210	.00960
Ave.	.00197R	.01045R