

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=261

18 October 2022 08:21

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-79-1]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4729	.14055	.42525	.39874	.00504	.18743	.03118
N=2	7.5455	.13805	.41931	.39506	.00500	.18320	.03084
N=3	6.8879	.13757	.41788	.39805	.00501	.18170	.03152
N=4	6.4527	.13670	.41057	.39298	.00507	.18159	.03197
Ave.	7.0898R	.13822	.41825	.39621	.00503	.18348	.03138

	Cr	Ti
N=1	.01372	.02087
N=2	.01375	.02184
N=3	.01406	.02087
N=4	.01447	.02202
Ave.	.01400	.02140