

SMC  
Cont.  
Group:

AN=9 TAN=815

09 August 2022 09:13

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-41-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3312	.00483	.40614	.46896	.00463	.15704	.04057
N=2	7.2482	.00454	.39028	.45891	.00460	.15127	.03992
N=3	7.3384	.00539	.41241	.47186	.00503	.16163	.04030
N=4	7.1265	.00556	.42215	.47943	.00472	.16528	.04068
Ave.	7.2611	.00508R	.40775	.46979	.00474	.15881	.04037

	Cr	Ti
N=1	.00154	.01322
N=2	.00150	.01377
N=3	.00150	.01299
N=4	.00148	.01249
Ave.	.00150	.01312