

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=888

17 August 2022 08:20

6000

Common Group:

Sample No
[6063-47-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0403	.00400	.33603	.38352	.00487	.16883	.02701
N=2	6.9921	.00449	.35326	.39625	.00485	.17626	.02710
N=3	6.7901	.00440	.34627	.39882	.00480	.17360	.02734
N=4	7.0147	.00412	.33127	.38431	.00484	.16567	.02693
Ave.	6.9593	.00425R	.34171	.39073	.00484	.17109	.02710

	Cr	Ti
N=1	.00096	.01340
N=2	.00102	.01356
N=3	.00113	.01355
N=4	.00099	.01338
Ave.	.00102R	.01347