

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=182

11 November 2022 08:51

6000

Common Group:

Sample No
[6061-97-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9588	.27165	.64559	.94039	.00539	.17065	.02674
N=2	6.9409	.27739	.65767	.94986	.00547	.17430	.02699
N=3	6.4625	.26621	.63068	.93668	.00545	.16823	.02743
N=4	6.6110	.27589	.65376	.94842	.00551	.17418	.02752
Ave.	6.7433	.27278	.64693	.94384	.00546	.17184	.02717

	Cr	Ti
N=1	.08830	.01737
N=2	.08806	.01736
N=3	.08847	.01741
N=4	.08804	.01723
Ave.	.08822	.01734