

SMC
Cont.
Group:

AN=20 TAN=73

24 October 2022 09:39

6000

Common Group:

Sample No
[6061-83-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3379	.19458	.49152	.70939	.00516	.22204	.02343
N=2	7.5670	.19250	.48587	.71006	.00511	.22159	.02396
N=3	7.4384	.19102	.48172	.70462	.00513	.22224	.02407
N=4	7.2264	.19136	.48307	.70376	.00513	.22030	.02417
Ave.	7.3924	.19237	.48554	.70696	.00513	.22154	.02391

	Cr	Ti
N=1	.11616	.01753
N=2	.11605	.01808
N=3	.11559	.01723
N=4	.11712	.01926
Ave.	.11623	.01803R