

SMC
Cont.
Group:

AN=35 TAN=750

04 August 2022 11:27

6000

Common Group:

Sample No
[6063-38

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.8165	.01993	.41077	.49833	.00448	.16672	.03960
N=2	7.5594	.01834	.38380	.46443	.00446	.16383	.03879
N=3	7.5389	.01986	.40767	.48832	.00444	.16923	.03932
N=4	7.4190	.01903	.39391	.48242	.00440	.16297	.03922
Ave.	7.5834	.01929	.39904	.48337	.00445	.16569	.03923

	Cr	Ti
N=1	.00225	.00823
N=2	.00245	.01508
N=3	.00226	.01254
N=4	.00245	.01348
Ave.	.00235	.01233R