

SMC  
Cont.  
Group:

AN=9 TAN=802

08 August 2022 09:41

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-40

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1742	.00756	.39914	.48062	.00459	.16496	.03876
N=2	7.3298	.00747	.39030	.47467	.00459	.16274	.03887
N=3	7.3282	.00736	.39374	.47827	.00460	.16138	.03861
N=4	7.3248	.00761	.39860	.48149	.00458	.16491	.03886
Ave.	7.2892	.00750	.39545	.47876	.00459	.16350	.03877

	Cr	Ti
N=1	.00204	.01177
N=2	.00209	.01263
N=3	.00199	.01225
N=4	.00208	.01210
Ave.	.00205	.01219