

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=1171

20 September 2022 10:36

6000

Common Group:

Sample No
[6063-60-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7768	.01074	.42193	.49196	.00525	.17569	.04062
N=2	7.6720	.01038	.41287	.48828	.00522	.17421	.04039
N=3	7.4554	.01150	.42526	.49907	.00525	.17875	.04062
N=4	7.8083	.01103	.42552	.49646	.00531	.17477	.04046
Ave.	7.6781	.01091R	.42140	.49394	.00526	.17586	.04052

	Cr	Ti
N=1	.00255	.01113
N=2	.00257	.01143
N=3	.00263	.01131
N=4	.00249	.01100
Ave.	.00256	.01121