

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=122

13 October 2022 09:08

6000

Common Group:

Sample No
[6N01-77-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6385	.17696	.42721	.39564	.00632	.23416	.03137
N=2	7.6027	.18209	.43973	.40553	.00546	.23868	.03048
N=3	7.7103	.18065	.43462	.40286	.00548	.23694	.03046
N=4	7.6705	.17986	.43207	.39550	.00543	.23617	.03021
Ave.	7.6555	.17989	.43341	.39988	.00568R	.23649	.03063

	Cr	Ti
N=1	.01941	.02078
N=2	.01871	.01997
N=3	.01893	.02108
N=4	.01881	.02034
Ave.	.01897	.02054