

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=482

14 July 2022 09:55

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6743	.00329	.32410	.37658	.00452	.14621	.02526
N=2	7.5526	.00297	.32570	.37907	.00450	.14774	.02507
N=3	7.4477	.00324	.32121	.37757	.00448	.14615	.02531
N=4	7.3692	.00334	.32718	.38519	.00452	.14677	.02545
Ave.	7.5109	.00321R	.32455	.37960	.00451	.14672	.02527

	Cr	Ti
N=1	.00048	.01300
N=2	.00035	.01260
N=3	.00045	.01272
N=4	.00052	.01213
Ave.	.00045R	.01261