

SMC
Cont.
Group:

AN=15 TAN=271

18 October 2022 09:10

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-79-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7520	.19310	.51784	.48997	.00513	.18258	.03157
N=2	7.5896	.18704	.49916	.47651	.00505	.17311	.03115
N=3	7.6367	.18573	.49777	.47741	.00508	.17789	.03091
N=4	7.6080	.18089	.48709	.47909	.00509	.17435	.03166
Ave.	7.6466	.18669	.50046	.48074	.00509	.17698	.03132

	Cr	Ti
N=1	.01345	.01756
N=2	.01352	.01936
N=3	.01328	.01692
N=4	.01361	.01859
Ave.	.01346	.01811R