

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=45

22 October 2022 11:44

6000

Common Group:

Sample No
[6061-82-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9892	.27055	.66523	1.0011	.00534	.19328	.03935
N=2	7.3527	.25288	.62099	.96173	.00519	.18214	.03920
N=3	6.5277	.26555	.65487	.99781	.00538	.19571	.04050
N=4	6.7831	.25136	.62601	.96310	.00533	.18850	.04128
Ave.	6.9132R	.26008	.64178	.98094	.00531	.18991	.04008

	Cr	Ti
N=1	.12578	.01870
N=2	.12888	.02025
N=3	.12690	.01890
N=4	.13010	.01880
Ave.	.12792	.01916