

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=1376

04 October 2022 08:12

6000

Common Group:

Sample No
[6063-71-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.9070	.01340	.37315	.40910	.00506	.18212	.02612
N=2	7.8537	.01371	.38093	.41745	.00506	.18170	.02651
N=3	7.9923	.01288	.36391	.40146	.00499	.17545	.02557
N=4	7.9149	.01331	.37195	.40803	.00501	.18190	.02611
Ave.	7.9170	.01332	.37248	.40901	.00503	.18029	.02608

	Cr	Ti
N=1	.00478	.01177
N=2	.00479	.01075
N=3	.00466	.01290
N=4	.00469	.01164
Ave.	.00473	.01176R