

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=516

16 July 2022 09:33

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6446	.00257	.39872	.47224	.00447	.15801	.03807
N=2	7.3644	.00285	.39018	.46437	.00452	.15526	.03822
N=3	7.0613	.00360	.41279	.48485	.00456	.16149	.03852
N=4	7.4303	.00324	.40314	.47379	.00449	.15873	.03842
Ave.	7.3752	.00306R	.40120	.47381	.00451	.15837	.03831

	Cr	Ti
N=1	.00076	.01194
N=2	.00088	.01291
N=3	.00099	.01164
N=4	.00094	.01262
Ave.	.00089R	.01228R