

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=65

03 November 2022 09:05

6000

Common Group:

Sample No
[6061-90-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1360	.18375	.46739	.69562	.00583	.15003	.01854
N=2	7.0065	.18206	.46411	.69990	.00585	.14846	.01845
N=3	7.0319	.17973	.45789	.68857	.00581	.14794	.01840
N=4	7.0243	.16737	.42700	.66136	.00576	.13578	.01788
Ave.	7.0497	.17823	.45410	.68636	.00581	.14555	.01832

	Cr	Ti
N=1	.10556	.01748
N=2	.10519	.01825
N=3	.10605	.01790
N=4	.10677	.01863
Ave.	.10589	.01807