

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=1195

22 September 2022 08:49

6000

Common Group:

Sample No
[6063-62-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4570	.00606	.30186	.35717	.00523	.14607	.02505
N=2	7.3775	.00577	.27312	.33731	.00512	.13130	.02477
N=3	7.4436	.00515	.26424	.33445	.00516	.12432	.02453
N=4	7.5436	.00581	.29638	.35432	.00520	.14395	.02492
Ave.	7.4554	.00570R	.28390R	.34582	.00518	.13641R	.02482

	Cr	Ti
N=1	.00279	.01098
N=2	.00284	.01312
N=3	.00274	.01246
N=4	.00271	.01048
Ave.	.00277	.01176R