

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=245

15 November 2022 09:08

6000

Common Group:

Sample No
[6061-99-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6259	.26222	.65662	.95534	.00560	.15902	.01839
N=2	7.3164	.26595	.66689	.96527	.00563	.16111	.01824
N=3	7.1285	.27250	.67684	.97142	.00565	.16471	.01858
N=4	7.4090	.26730	.66714	.96367	.00558	.16347	.01858
Ave.	7.3699	.26699	.66687	.96393	.00562	.16207	.01845

	Cr	Ti
N=1	.06939	.01661
N=2	.06964	.01741
N=3	.06964	.01670
N=4	.06978	.01689
Ave.	.06961	.01690