

SMC
Cont.
Group:

AN=16 TAN=48

01 November 2022 11:55

6000

Common Group:

Sample No
[6061-88-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5910	.27177	.70350	1.0313	.00548	.17637	.02495
N=2	7.3680	.27304	.70127	1.0246	.00549	.17764	.02522
N=3	7.5409	.26634	.68156	1.0063	.00546	.17195	.02430
N=4	6.9085	.27174	.70044	1.0164	.00548	.17804	.02503
Ave.	7.3521	.27072	.69669	1.0196	.00548	.17600	.02488

	Cr	Ti
N=1	.10367	.01017
N=2	.10456	.01155
N=3	.10516	.01372
N=4	.10539	.01227
Ave.	.10469	.01193R