

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=446

11 July 2022 10:39

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2759	.00336	.28191	.31654	.00443	.13197	.02640
N=2	7.1884	.00323	.25619	.30217	.00447	.12088	.02625
N=3	7.3014	.00421	.29531	.31836	.00445	.14218	.02660
N=4	7.3188	.00377	.29014	.32407	.00446	.13410	.02663
Ave.	7.2711	.00364R	.28089R	.31528	.00445	.13228R	.02647

	Cr	Ti
N=1	.00046	.01442
N=2	.00057	.01580
N=3	.00051	.01461
N=4	.00043	.01398
Ave.	.00049R	.01470R