

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=932

23 August 2022 09:34

6000

Common Group:

Sample No
[6063-50-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9438	.00464	.39910	.46297	.00493	.15871	.03869
N=2	7.2744	.00452	.39307	.45552	.00484	.15683	.03859
N=3	7.2005	.00455	.40651	.46675	.00485	.16206	.03871
N=4	7.2315	.00450	.37794	.44968	.00483	.14747	.03851
Ave.	7.1625	.00455	.39415	.45873	.00486	.15627	.03863

	Cr	Ti
N=1	.00112	.01140
N=2	.00105	.01167
N=3	.00107	.01038
N=4	.00113	.01215
Ave.	.00109	.01140R