

SMC
Cont.
Group:

AN=27 TAN=440

08 July 2022 10:58

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 7.1378 | .17819 | .52150 | .50802 | .00464 | .13504 | .02532 |
| N=2 | 7.1482 | .17878 | .51582 | .49979 | .00462 | .13566 | .02559 |
| N=3 | 7.1340 | .18594 | .53647 | .51309 | .00466 | .14084 | .02538 |
| N=4 | 6.9690 | .18020 | .52005 | .50479 | .00467 | .13593 | .02550 |
| Ave. | 7.0972 | .18078 | .52346 | .50642 | .00465 | .13687 | .02545 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|---------|
| N=1 | .02827 | .01161 |
| N=2 | .02883 | .01331 |
| N=3 | .02851 | .01222 |
| N=4 | .02891 | .01310 |
| Ave. | .02863 | .01256R |