

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=1151

19 September 2022 08:41

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-58-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.9402	.00830	.27833	.34240	.00511	.12458	.02771
N=2	7.8566	.00810	.26858	.33061	.00506	.12583	.02734
N=3	7.8438	.00868	.29424	.36197	.00515	.13290	.02830
N=4	7.8893	.00832	.28016	.35100	.00511	.12809	.02821
Ave.	7.8825	.00835	.28033	.34649	.00511	.12785	.02789

	Cr	Ti
N=1	.00273	.01381
N=2	.00278	.01595
N=3	.00274	.01192
N=4	.00272	.01276
Ave.	.00274	.01361R