

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=1234

26 September 2022 08:25

6000

Common Group:

Sample No
[6063-65-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6881	.01300	.31817	.35648	.00533	.15757	.02194
N=2	7.6957	.01159	.29467	.34438	.00527	.14249	.02098
N=3	7.8654	.01364	.34009	.36595	.00534	.17228	.02188
N=4	7.8488	.01299	.33345	.36456	.00534	.16853	.02175
Ave.	7.7745	.01281R	.32160R	.35784	.00532	.16022R	.02164

	Cr	Ti
N=1	.00155	.00929
N=2	.00143	.00979
N=3	.00154	.00943
N=4	.00138	.00925
Ave.	.00147R	.00944