

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=922

22 August 2022 10:07

6000

Common Group:

Sample No
[6063-49-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1567	.00353	.41990	.46296	.00485	.18420	.03739
N=2	7.1443	.00339	.39568	.45070	.00477	.16888	.03700
N=3	6.9875	.00380	.41666	.46684	.00479	.17509	.03739
N=4	7.2154	.00366	.41115	.46434	.00480	.17029	.03714
Ave.	7.1260	.00360R	.41085	.46121	.00480	.17462	.03723

	Cr	Ti
N=1	.00111	.01113
N=2	.00110	.01070
N=3	.00103	.01115
N=4	.00107	.01096
Ave.	.00108	.01099