

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=1248

27 September 2022 08:29

6000

Common Group:

Sample No
[6063-66-1

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| N=1 | 7.9056 | .01410 | .31179 | .34841 | .00517 | .16237 | .02287 |
| N=2 | 7.9294 | .01321 | .29408 | .33597 | .00512 | .15307 | .02232 |
| N=3 | 7.9027 | .01339 | .30461 | .34338 | .00517 | .15252 | .02231 |
| N=4 | 7.9911 | .01314 | .29620 | .34243 | .00520 | .14271 | .02223 |
| Ave. | 7.9322 | .01346 | .30167 | .34255 | .00516 | .15267R | .02243 |

| | Cr | Ti |
|------|---------|---------|
| N=1 | .00215 | .01097 |
| N=2 | .00203 | .01174 |
| N=3 | .00191 | .01051 |
| N=4 | .00186 | .01055 |
| Ave. | .00199R | .01094R |