

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=910

20 August 2022 09:21

6000

Common Group:

Sample No
[6063-49-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0190	.00315	.28556	.33563	.00483	.15472	.02208
N=2	7.2291	.00285	.29240	.34363	.00481	.15449	.02156
N=3	7.3311	.00261	.26503	.32342	.00476	.14263	.02151
N=4	7.1822	.00299	.29004	.34107	.00482	.15131	.02196
Ave.	7.1903	.00290R	.28326	.33594	.00480	.15079	.02178

	Cr	Ti
N=1	.00082	.01012
N=2	.00055	.00985
N=3	.00070	.01189
N=4	.00062	.00989
Ave.	.00067R	.01044R